



⑮ **BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES
PATENTAMT**

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 196 54 179 A 1**

⑲ Aktenzeichen: 196 54 179.4
⑳ Anmeldetag: 23. 12. 96
㉑ Offenlegungstag: 25. 6. 98

㉒ Int. Cl.⁶:
C 08 G 69/36
C 08 G 69/28
C 08 L 77/00
D 01 F 6/60
B 29 C 47/00
B 29 C 45/02
// C08G 69/46, C08J
5/00

DE 196 54 179 A 1

㉓ **Anmelder:**

BASF AG, 67063 Ludwigshafen, DE

㉔ **Vertreter:**

Bardehle, Pagenberg, Dost, Altenburg, Frohwitter,
Geissler & Partner Patent- und Rechtsanwälte,
68165 Mannheim

㉕ **Erfinder:**

Glück, Alexander, Dr., 67251 Freinsheim, DE; Götz,
Walter, Dr., 67067 Ludwigshafen, DE; Grutke,
Stefan, Dr., 67434 Neustadt, DE; Laun, Martin, Dr.,
67061 Ludwigshafen, DE; Warzelhan, Volker, Dr.,
67273 Weisenheim, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

⑤④ **H-förmige Polyamide**

⑤⑤ Polyamide werden aufgebaut aus Lactamen, Amino-carbonsäuren oder deren Gemischen als Grundbausteine (a), 1 bis 50 µMol/g Polyamid an mindestens trifunktionellen Aminen oder Carbonsäuren als Grundbausteine (b), difunktionellen Carbonsäuren oder Aminen als Grundbausteine (c) und monofunktionellen Carbonsäuren oder Aminen als Grundbausteine (d), wobei (c) und (d) Carbonsäuren sind, wenn (b) Amine sind und (c) und (d) Amine sind, wenn (b) Carbonsäuren sind, das Äquivalentverhältnis der funktionellen Gruppen von (b) zu den funktionellen Gruppen von (c) und (d) zusammen 60 : 40 bis 40 : 60 beträgt und das Äquivalentverhältnis der funktionellen Gruppen von (c) zu den funktionellen Gruppen von (d) 15 : 85 bis 60 : 40 beträgt.

DE 196 54 179 A 1

Die Erfindung betrifft H-förmige Polyamide, Verfahren zu ihrer Herstellung, ihre Verwendung sowie Formmassen und Formkörper daraus. H-förmige Strukturen werden von Polymeren ausgebildet, die mehr als einen Verzweigungspunkt in der Polymerkette aufweisen. Insbesondere bei zwei an unterschiedlichen Stellen des Polymermoleküls vorliegenden Verzweigungspunkten werden H-förmige Strukturen ausgebildet. Die Strukturen unterscheiden sich somit von den Strukturen sternförmiger Polymere, bei denen alle Verzweigungen von einem Punkt ausgehen.

Bei der Verarbeitung von Spritzguß- und Faserprodukten aus Polyamiden ist neben der Kristallisationszeit und der Maschinenzeit die Fließfähigkeit der verwendeten Polyamide unter Scherung maßgebend für die Verarbeitungszeit bzw. Zykluszeit von Verarbeitungsmaschinen. Durch eine Verbesserung der Fließfähigkeit, die durch eine Verminderung des Molekulargewichts und damit der Schmelzviskosität erreicht werden kann, werden allerdings die mechanischen Eigenschaften oft unzureichend. Daher ist es erwünscht, die Fließfähigkeit der verwendeten Polyamide zu verbessern, ohne daß damit Einbußen bei den mechanischen Eigenschaften der Formkörper auftreten. Bei der Verarbeitung der Polyamide sollte zudem keine weitere Steigerung der Viskosität zu beobachten sein, d. h. die Polyamide sollten schmelzestabil sein.

Eine Reihe von Polyamiden, die die vorstehenden Anforderungen erfüllen sollen, und Verfahren zu ihrer Herstellung sind bekannt.

Aus JP-A-50-2791 sind Polyamide bekannt, die aus ϵ -Caprolactam, Trimesinsäure und Hexamethyldiamin aufgebaut sind. Trimesinsäure als trifunktionelle Säure und Hexamethyldiamin als difunktionelles Amin dienen dabei der Ausbildung von Verzweigungsstrukturen. Zur Herstellung des Polymers werden keine monofunktionellen Verbindungen eingesetzt.

Aus der DE-A-22 33 768 ist ein Verfahren zur Herstellung von basisch modifizierten Polyamiden bekannt, bei dem neben ϵ -Caprolactam und ϵ -Aminocapronsäure Diethylentriamin, Adipinsäure und Benzoesäure zur Ausbildung von Verzweigungsstrukturen im Polymer eingesetzt werden. Es werden mindestens 45 $\mu\text{mol/g}$ Polymer an Diethylentriamin eingesetzt. Das Verhältnis von Adipinsäure zu Benzoesäure ist so gewählt, daß das Äquivalentverhältnis von Dicarbonsäure zu Monocarbonsäure mindestens 4 : 1 beträgt.

EP-A-0 345 648 betrifft thermoplastisch verarbeitbare Polyamide. Die Polyamide werden aus ϵ -Caprolactam oder einer Aminocarbonsäure hergestellt, wobei überwiegend ein Gemisch aus Trimesinsäure und Nitrilotriethanamin neben Diaminen und Monoaminen eingesetzt wird. In einer Ausführungsform werden 60 $\mu\text{mol/g}$ Polymer Trimesinsäure, 30 $\mu\text{mol/g}$ Polymer Hexamethyldiamin und 120 $\mu\text{mol/g}$ Polymer 3-Amino-1-cyclohexylaminopropan eingesetzt.

Die vorstehend beschriebenen Polymere weisen immer noch eine unzureichende Schmelzviskosität auf, so daß die Fließfähigkeit unter Scherung für viele Anwendungen zu gering ist. Zudem weisen sie teilweise unzureichende mechanische Eigenschaften auf.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, Polyamide mit verbesserter Fließfähigkeit und sehr guten mechanischen Eigenschaften bereitzustellen, die die Nachteile der bekannten Polyamide vermeiden. Ebenso soll ein Verfahren zur Herstellung dieser Polyamide bereitgestellt werden.

Gelöst wird die Aufgabe durch Polyamide aus Lactämen, Aminocarbonsäuren oder deren Gemischen als Grundbausteine (a),

1 bis 50 $\mu\text{mol/g}$ Polyamid an mindestens trifunktionellen Aminen oder Carbonsäuren als Grundbausteine (b), difunktionellen Carbonsäuren oder Aminen als Grundbausteine (c) und monofunktionellen Carbonsäuren oder Aminen als Grundbausteine (d),

wobei (c) und (d) Carbonsäuren sind, wenn (b) Amine sind und (c) und (d) Amine sind, wenn (b) Carbonsäuren sind, das Äquivalentverhältnis der funktionellen Gruppen von (b) zu den funktionellen Gruppen von (c) und (d) zusammen 60 : 40 bis 40 : 60 beträgt und das Äquivalentverhältnis der funktionellen Gruppen von (c) zu den funktionellen Gruppen (d) 15 : 85 bis 60 : 40 beträgt.

Erfindungsgemäß wurde gefunden, daß Polyamide mit H-förmigen Strukturen das gewünschte Eigenschaftsprofil aufweisen. Sie zeigen eine sehr gute Fließfähigkeit unter Scherung und eine hohe mechanische Festigkeit. Sie sind schmelzestabil, d. h. die Viskosität der Schmelze der Polyamide steigt nicht während der Verarbeitung an.


Polyamide mit H-förmigen Strukturen, d. h. mit mehr als 1 Verzweigungspunkt im Molekül, werden aus den vorstehend aufgeführten Monomeren erhalten. Die erfindungsgemäßen Polyamide können dabei erhalten werden durch Umsetzung der Grundbausteine (a), (b), (c) und (d) bei einer Temperatur von 250 bis 300°C und einem Druck von 1 bis 40 bar in Gegenwart von Wasserdampf.

Nachstehend werden bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung erläutert.

Die erfindungsgemäßen Polyamide sind aufgebaut aus Grundbausteinen (a), die mit mindestens tri-, sowie di- und monofunktionellen Aminen oder Carbonsäuren gemischt sind. Geeignete Grundbausteine (a) sind Lactame, Aminocarbonsäuren oder deren Gemische. Beispiele sind Lactame und Aminosäuren mit 4 bis 20 C-Atomen, vorzugsweise 4 bis 12 C-Atomen. Lactame mit 5 C-Atomen werden ausgenommen. Beispiele sind ϵ -Caprolactam, Önanthlactam, Laurinlactam, Dodecylactam, wie auch die entsprechenden Aminosäuren, und Aminoundecansäure und p-Aminomethylbenzoesäure.

Als Grundbausteine (b) werden mindestens trifunktionelle Amine oder Carbonsäuren verwendet. Beispiele geeigneter mindestens trifunktioneller Amine oder Carbonsäuren sind beschrieben in der EP-A-0 345 648. Die mindestens trifunktionellen Amine weisen mindestens drei Aminogruppen auf, die zur Umsetzung mit Carbonsäuregruppen fähig sind. Sie weisen vorzugsweise keine Carbonsäuregruppen auf. Die mindestens trifunktionellen Carbonsäuren weisen mindestens drei zur Umsetzung mit Aminen befähigte Carbonsäuregruppen auf, die beispielsweise auch in Form ihrer Derivate, wie Ester, vorliegen können. Die Carbonsäuren weisen vorzugsweise keine zur Reaktion mit Carbonsäuregruppen befähigten Aminogruppen auf. Vorzugsweise sind die Grundbausteine (b) löslich in einer Schmelze der Grundbausteine (a). Sie können auch durch Salzbildung mit den Grundbausteinen (c) und/oder (d) in Lösung gebracht werden. Beispiele geeigneter Carbonsäuren (b) sind Trimesinsäure, trimerisierte Fettsäuren, die beispielsweise aus Ölsäure hergestellt sein können und 50 bis 60 C-Atome aufweisen können, Naphthalinpolycarbonsäuren, wie Naphthalin-1,3,5,7-tetracarbonsäure. Vorzugsweise sind die Carbonsäuren (b) definierte organische Verbindungen und keine polymeren Verbindungen.

Amine mit mindestens 3 Aminogruppen sind beispielsweise Nitrilotrialkylamin, insbesondere Nitrilotriethanamin, Dialkylentriamine, insbesondere Diethylentriamin, Trialkylentetramine und Tetraalkylenpentamine, wobei die Alkylreste vorzugsweise Ethylenreste sind. Weiterhin können als Amine Dendrimere verwendet werden. Vorzugsweise weisen die Dendrimere die allgemeine Formel I auf



in der

R H oder $-(CH_2)_n-NR^1_2$ mit

R^1 H oder $-(CH_2)_n-NR^2_2$ mit

R^2 H oder $-(CH_2)_n-NR^3_2$ mit

R^3 H oder $-(CH_2)_n-NH_2$ ist,

n einen ganzzahligen Wert von 2 bis 6 hat und

x einen ganzzahligen Wert von 2 bis 14 hat.

Vorzugsweise weist n einen ganzzahligen Wert von 3 oder 4, insbesondere 3 und x einen ganzzahligen Wert von 2 bis 6, vorzugsweise von 2 bis 4, insbesondere 2 auf. Die Reste R können auch unabhängig voneinander die angegebenen Bedeutungen haben. Vorzugsweise ist der Rest R ein Wasserstoffatom oder ein Rest $-(CH_2)_n-NH_2$.

Geeignete Carbonsäuren sind solche mit 3 bis 10 Carbonsäuregruppen, vorzugsweise 3 oder 4 Carbonsäuregruppen. Bevorzugte Carbonsäuren sind solche mit aromatischen und/oder heterocyclischen Kernen. Beispiele sind Benzyl-, Naphthyl-, Anthracen-, Biphenyl-, Triphenylreste oder Heterocyclen wie Pyridin, Bipyridin, Pyrrol, Indol, Furan, Thio-phen, Purin, Chinolin, Phenanthren, Porphyrin, Phthalocyanin, Naphthalocyanin. Bevorzugt sind 3,5,3',5'-Biphenyltetra-carbonsäure-Phthalocyanin, Naphthalocyanin, 3,5,3',5'-Biphenyltetra-carbonsäure, 1,3,5,7-Naphthalintetra-carbonsäure, 2,4,6-Pyridintricarbonsäure, 3,5,3',5'-Bipyridyltetra-carbonsäure, 3,5,3',5'-Benzophenontetra-carbonsäure, 1,3,6,8-Akridintetra-carbonsäure, besonders bevorzugt 1,3,5-Benzoltricarbonsäure (Trimesinsäure) und 1,2,4,5-Benzoltetra-carbonsäure. Derartige Verbindungen sind technisch erhältlich oder können nach dem in der DE-A-4 312 182 beschriebenen Verfahren hergestellt werden. Bei der Verwendung von ortho-substituierten aromatischen Verbindungen wird vorzugsweise eine Imidbildung durch Wahl geeigneter Umsetzungstemperaturen verhindert.

Die Grundbausteine (b) sind mindestens trifunktionell, vorzugsweise mindestens tetrafunktionell. Dabei kann die Anzahl der funktionellen Gruppen 3 bis 16, vorzugsweise 4 bis 10, besonders bevorzugt 4 bis 8 betragen. Es werden in den erfindungsgemäßen Polyamiden entweder mindestens trifunktionelle Amine oder mindestens trifunktionelle Carbonsäuren eingesetzt, jedoch keine Gemische aus entsprechenden Aminen und Carbonsäuren. Geringe Mengen an mindestens trifunktionellen Aminen können jedoch den trifunktionellen Carbonsäuren enthalten sein und umgekehrt.

Die Grundbausteine (b) liegen in einer Menge von 1 bis 50 $\mu\text{mol/g}$ Polyamid, vorzugsweise 1 bis 35, besonders bevorzugt 1 bis 20 $\mu\text{mol/g}$ Polyamid vor. Das Polyamid ist dabei das Polyamid, das die Komponenten (a) bis (d) enthält. Vorzugsweise sind die Grundbausteine (b) in einer Menge von 3 bis 150, besonders bevorzugt 5 bis 100, insbesondere 10 bis 70 $\mu\text{mol/g}$ Polyamid an Äquivalenten enthalten. Die Äquivalente beziehen sich dabei auf die Anzahl der funktionellen Aminogruppen oder Carbonsäuregruppen.

Die difunktionellen Grundbausteine (c) sind difunktionelle Carbonsäuren oder difunktionelle Amine. Sie weisen somit 2 Carbonsäuregruppen auf, die mit Aminogruppen umgesetzt werden können oder 2 Aminogruppen, die mit Carbonsäuren umgesetzt werden können. Die difunktionellen Carbonsäuren oder Amine enthalten außer den Carbonsäuregruppen oder Aminogruppen keine weiteren funktionellen Gruppen, die mit Aminogruppen oder Carbonsäuregruppen reagieren können. Vorzugsweise enthalten sie keine weiteren funktionellen Gruppen. Beispiele geeigneter difunktioneller Amine sind solche, die mit difunktionellen Carbonsäuren Salze bilden. Sie können linear aliphatisch sein, wie C_{1-14} -Alkylendiamin, vorzugsweise C_{2-6} -Alkylendiamin, beispielsweise Hexylendiamin. Sie können zudem cycloaliphatisch sein. Beispiele sind Isophorondiamin, Dicycycan, Laromin. Verzweigte aliphatische Diamine sind ebenfalls verwendbar, ein Beispiel ist Vestamin TMD (Trimethylhexamethylendiamin, hergestellt von der Hüls AG). Zudem können die Diamine aromatisch-aliphatisch sein, beispielsweise kann n-Xylendiamin verwendet werden. Die genannten Amine können jeweils durch C_{1-12} , vorzugsweise C_{1-4} -Alkylreste am Kohlenstoffgerüst substituiert sein.

Difunktionelle Carbonsäuren sind beispielsweise solche, die mit difunktionellen Diaminen Salze bilden. Es können lineare aliphatische Dicarbonsäuren sein, die vorzugsweise C_{4-20} -Dicarbonsäuren sind. Beispiele sind Adipinsäure, Azelainsäure, Sebazinsäure, Suberinsäure. Sie können zudem aromatisch sein. Beispiele sind Isophthalsäure, Terephthalsäure, Naphthalindicarbonsäure, wie auch dimerisierte Fettsäuren.

Monofunktionelle Grundbausteine (d) sind monofunktionelle Carbonsäuren oder Amine. Beispiele sind entsprechende wasserlösliche Amine oder Carbonsäuren, die aliphatisch, cycloaliphatisch oder aromatisch sein können. Beispiele sind niedere aliphatische Carbonsäuren oder Amine, Fettsäuren oder Fettamine und aromatische Amine, insbesondere C_{2-24} -Alkylcarbonsäuren, wie Propionsäure, Laurinsäure, 2-Ethylhexansäure, Perlagonsäure, wie auch Benzoesäure. Geeignete Amine sind beispielsweise Cyclohexylamin, C_{2-24} -Alkylamine, wie Tridecylamin. Als aromatisches Amin kann beispielsweise Benzylamin verwendet werden.


Die difunktionellen Grundbausteine (c) werden vorzugsweise in Mengen von 1 bis 55, besonders bevorzugt 1 bis 30, insbesondere 1 bis 15 $\mu\text{mol/g}$ Polymer eingesetzt. Die monofunktionellen Bausteine können in einer Menge von 5 bis 100, bevorzugt 5 bis 60 $\mu\text{mol/g}$ Polymer eingesetzt werden.

Sind die Grundbausteine (b) Carbonsäuren, so sind die Grundbausteine (c) und (d) Amine. Sind die Grundbausteine (b) Amine, so sind die Grundbausteine (c) und (d) Carbonsäuren. Grundbausteine (b) und Grundbausteine (c) und (d) haben somit immer gegensätzliche Funktionalitäten. Das Äquivalentverhältnis der funktionellen Gruppen von Grundbausteinen (b) zu der Summe der funktionellen Gruppen von Grundbausteinen (c) und (d) beträgt 60:40 bis 40:60, vorzugsweise 55:45 bis 45:55. Vorzugsweise ist das Äquivalentverhältnis in etwa ausgeglichen, d. h. es liegen etwa gleich viele funktionelle Gruppen in Grundbausteinen (b) wie in Grundbausteinen (c) und (d) vor. Die Summe der funktionellen Endgruppen der mono- und difunktionellen Grundbausteine entspricht somit in etwa der Summe der funktionellen Gruppen.

pen der mindestens trifunktionellen Grundbausteine.

Das Äquivalentverhältnis der funktionellen Gruppen von (c) zu den funktionellen Gruppen (d) beträgt 15 : 85 bis 60 : 40, vorzugsweise 20 : 80 bis 50 : 50, insbesondere 20 : 80 bis 30 : 70. Speziell bevorzugt ist ein Äquivalentverhältnis von etwa 20 : 80 bis 25 : 75. Das Äquivalentverhältnis bedeutet dabei das Verhältnis der Anzahl der jeweiligen funktionellen Gruppen zueinander. Durch die spezielle Auswahl der Grundbausteine (b), (c) und (d) sowie ihrer Mengen und Mengenverhältnisse wird ein definierter Verzweigungsgrad in den Polyamidmolekülen erreicht. Vorzugsweise liegen pro Polymerkette mehr als ein Verknüpfungspunkt vor, so daß die Moleküle H-Struktur aufweisen.

Besonders bevorzugt sind die nachstehenden Polyamide mit mindestens tetrafunktionellen Grundbausteinen (b). Dabei sind die Grundbausteine (b) solche der allgemeinen Formel (I)



in der

R H oder $-(CH_2)_n-NR^1_2$ mit
 15 R^1 H oder $-(CH_2)_n-NR^2_2$ mit
 R^2 H oder $-(CH_2)_n-NR^3_2$ mit
 R^3 H oder $-(CH_2)_n-NH_2$ ist,
 n einen ganzzahligen Wert von 2 bis 6 hat und
 x einen ganzzahligen Wert von 2 bis 14 hat.

Bevorzugt sind Moleküle in denen $x = 2$, $n = 3$, $R = H$ oder $-(CH_2)_3-NH_2$. Dabei ist der Grundbaustein (c) eine aliphatische Dicarbonsäure, vorzugsweise Adipinsäure und der Grundbaustein (d) eine aliphatische Monocarbonsäure, insbesondere Propionsäure. Das Polyamid ist dabei vorzugsweise ansonsten aus ϵ -Caprolactam als Grundbaustein (a) aufgebaut. Die Grundbausteine (b) bis (d) können als Strukturregler bezeichnet werden, da sie die Ausbildung der in den Polyamiden vorliegenden Strukturen beeinflussen. Es liegen vorzugsweise keine weiteren Strukturregler vor, insbesondere keine solchen Strukturregler, die den Verzweigungsgrad der Polyamide einstellen.

Die erfindungsgemäßen Polyamide weisen eine mit der von linearen Polyamiden vergleichbare Nullviskosität bei einer sehr guten Fließfähigkeit auf. Die Schmelzviskosität im Bereich von 10^3 bis 10^5 s⁻¹ ist gering, so daß die Polyamide leicht verarbeitbar sind, insbesondere durch Extrudieren oder Spritzgießen. Die erfindungsgemäßen Polyamide weisen sehr gute mechanische Eigenschaften auf, die sie für eine Vielzahl von Anwendungen einsetzbar machen.

Die erfindungsgemäßen Polyamide weisen eine sehr hohe Schmelzestabilität auf. Als Schmelzestabil werden dabei Polyamide bezeichnet, bei denen sich nach Trocknung die Nullviskosität, die rheologisch durch oszillatorische Scherung bestimmt werden kann, nach 10 Minuten bei 280°C unter Schutzgasatmosphäre um maximal 10% erhöht. Dabei werden die Polyamide zunächst 4 Tage bei 80°C getrocknet, um einen Einfluß von Wasser auf das erhaltene Ergebnis auszuschließen. Schmelzestabile Polyamide können insbesondere in thermischen Verformungsverfahren eingesetzt werden, da sie unter Wärmebelastung keine oder nur eine geringe Änderung der Viskosität zeigen.

Die Art der Herstellung der erfindungsgemäßen Polyamide kann frei gewählt werden. Es können alle Grundbausteine (a) bis (d) gemeinsam umgesetzt werden zum erfindungsgemäßen Polyamid, es können Präpolymere der Grundbausteine (a) bis (d) hergestellt werden, die anschließend bis zum gewünschten Molekulargewicht beziehungsweise bis zur gewünschten Viskosität weiter umgesetzt werden, es können Grundbausteine (a) zu einem Präpolymer umgesetzt werden, das sodann mit den Grundbausteinen (b) bis (d) umgesetzt wird oder die Grundbausteine (b) bis (d) können in ein fertiges Polymer der Grundbausteine (a) eingearbeitet werden. Dies kann beispielsweise über einen Extruder folgen.

Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung der vorstehend genannten Polyamide durch Umsetzung der Grundbausteine (a), (b), (c) und (d) bei einer Temperatur von 250 bis 300°C und, vorzugsweise 260 bis 280°C, insbesondere 250 bis 270°C und einem Druck von 1 bis 40 bar, vorzugsweise 1 bis 30 bar, insbesondere 1 bis 20 bar in Gegenwart von Wasserdampf. Der Druck ist dabei hauptsächlich der Wasserdampfdruck. Die Umsetzung ist eine Polykondensation bei Verwendung von Aminocarbonsäuren als Grundbausteine (a) und eine Polyaddition bei Verwendung von Lactamen als Grundbausteine (a). Die Grundbausteine (b) bis (d) werden durch Polykondensation in das Polymergerüst eingebaut. Die Umsetzung kann auch als hydrolytische Polymerisation beschrieben werden.

Die Grundbausteine werden dabei vorzugsweise vor der Umsetzung gut durchmischt.

Die Grundbausteine (a) können direkt mit den anderen Grundbausteinen (b) bis (d) umgesetzt werden, es können jedoch auch vopolymerisierte Grundbausteine (a) in Form eines Präpolymerisates eingesetzt werden. Hierbei werden die Grundbausteine (a) vollständig oder teilweise zu einem Präpolymerisat umgesetzt und das Präpolymerisat mit den Grundbausteinen (b), (c) und (d) umgesetzt. Bei der Umsetzung handelt es sich um eine Gleichgewichtsreaktion, so daß auch bei vollständig zu einem Präpolymerisat umgesetzten Grundbausteinen (a) durch Zusatz der Grundbausteine (b) bis (d) ein erfindungsgemäßes Polyamid mit H-Struktur erhalten wird.

Die Umsetzung kann diskontinuierlich oder kontinuierlich durchgeführt werden. Bei diskontinuierlicher Durchführung wird die Umsetzung vorzugsweise in einem Autoklaven stattfinden. Bei der bevorzugten kontinuierlichen Umsetzung werden die Grundbausteine (a) bis (e) vorzugsweise vorgemischt und kontinuierlich in einem VK-Rohr bis zu einer niedrigen Viskosität polymerisiert. VK-Rohre sind in Vieweg, Müller, Polyamide, Hauser-Verlag 1966, S. 190 ff beschrieben. Sodann werden die erhaltenen Produkte mit niedriger Viskosität kontinuierlich bis zum Erhalt des gewünschten Molekulargewichts beziehungsweise der gewünschten Viskosität getempert. Vorzugsweise beträgt die Viskosität der erfindungsgemäßen Polyamide 80 bis 350 ml/g, besonders bevorzugt 120 bis 280 ml/g. Dabei wird die Viskositätszahl gemäß ISO 1628 an einer 0,5 Gew.-%igen Lösung in konzentrierter Schwefelsäure bei 23°C bestimmt.

Die erhaltenen Endprodukte werden kontinuierlich mit Wasser extrahiert. Bei der Herstellung von Polyamid-Präpolymeren werden sie vorzugsweise bis zu einer Viskositätszahl von 40 bis 80 ml/g polymerisiert. Die Herstellung kann beispielsweise nach den in EP-A-0 129 195 und EP-A-0 129 196 beschriebenen Verfahren erfolgen. Gemäß diesem Verfahren wird eine wäßrige Lösung der Monomeren unter erhöhtem Druck und unter gleichzeitiger Verdampfung von Wasser und Bildung eines Präpolymeren auf eine Temperatur von 250 bis 300°C erhitzt, anschließend werden Präpolymere und

Dampf kontinuierlich getrennt, und der Dampf zurückgeführt. Schließlich wird das Präpolymer in eine Polykondensationszone geleitet und unter einem Überdruck von 1 bis 10 bar und einer Temperatur von 250 bis 300°C polykondensiert. Die Monomerenlösung wird dabei bei einem Überdruck von 1 bis 10 bar innerhalb einer Verweilzeit von weniger als 60 Sek. erhitzt, wobei beim Austritt aus der Verdampferzone der Umsetzungsgrad bevorzugt mindestens 93% und der Wassergehalt des Präpolymeren höchstens 7 Gew.-% betragen. Die verwendeten wäßrigen Lösungen haben dabei in der Regel einen Monomergehalt von 30 bis 70 Gew.-%, insbesondere 40 bis 65 Gew.-%.

Bevorzugt wird die wäßrige Monomerenlösung mit einer Temperatur von 50 bis 100°C kontinuierlich in eine Verdampferzone geleitet, wo sie unter einem Überdruck von 1 bis 10, vorzugsweise 2 bis 6 bar auf eine Temperatur von 250 bis 300°C erhitzt wird. Die Verweilzeit beträgt vorzugsweise 10 bis 55, insbesondere 10 bis 40 Sekunden. Der Umsatz beträgt vorzugsweise 95 bis 98%, der Wassergehalt vorzugsweise 2 bis 5, insbesondere 1 bis 3 Gew.-%. Die Verdampferzone ist dabei bevorzugt als Röhrenbündel ausgebildet. Besonders bevorzugt sind Röhrenbündel, in denen der Querschnitt der einzelnen Röhren periodisch wiederkehrend rohrförmig oder spaltförmig ausgebildet ist. Es kann vorteilhaft sein, das Gemisch aus Präpolymer und Dampf vor der Trennung der Phasen unmittelbar nach der Verdampferzone durch eine röhrenförmige Stoffaustauschzone, die mit Einbauten versehen ist, zu leiten. Hierbei hält man die in der Verdampferzone angewandten Temperaturen und Druckbedingungen ein. Die Einbauten, wie Füllkörper, wie Raschigringe, Metallringe oder insbesondere Füllkörper aus Drahtnetz, bewirken eine große Oberfläche. Hierdurch werden die Phasen, d. h. Präpolymere und Dampf innig in Berührung gebracht. In der Regel hält man in der Stoffaustauschzone eine Verweilzeit von 1 bis 15 Minuten ein.

Das aus der Verdampferzone beziehungsweise Stoffaustauschzone austretende zweiphasige Gemisch aus Dampf und Präpolymeren wird getrennt. Die Trennung erfolgt dabei in der Regel von selbst. Die erhaltenen Präpolymeren werden in eine Polymerisationszone geleitet, wo die Umsetzung bei einer Temperatur von 250 bis 300, besonders bevorzugt 260 bis 280°C unter einem Überdruck von 1 bis 10, besonders bevorzugt 2 bis 6 bar stattfindet. Vorzugsweise beträgt die Verweilzeit 5 bis 30 Minuten. Vorzugsweise weist das so erhaltene Polyamidpräpolymer eine Viskositätszahl von 40 bis 80 ml/g, besonders bevorzugt 50 bis 75 ml/g auf.

Die so erhaltenen Präpolymere können schmelzflüssig durch eine Austragszone unter gleichzeitiger Entfernung des in der Schmelze enthaltenen Restwassers geführt werden. Geeignete Austragszonen sind Entgasungsextruder. Die vom Wasser befreite Schmelze kann in Stränge gegossen und granuliert werden und in einem Extruder, vorzugsweise Doppelschneckenextruder mit den Grundbausteinen (b) bis (d) gemischt und aufgeschmolzen werden. Das erfindungsgemäße Polyamid wird dabei als Strang ausgetragen, gekühlt und granuliert. Die Grundbausteine (b) bis (d) können auch schon in den Entgasungsextruder gegeben werden. Dabei kann der Entgasungsextruder mit geeigneten Mischelementen, wie Knetern ausgestattet sein. Das erhaltene Granulat kann in fester Phase unter Inertgas kontinuierlich oder diskontinuierlich bei einer Temperatur unterhalb des Schmelzpunktes, beispielsweise von 170 bis 240°C, bis zur gewünschten Viskosität umgesetzt beziehungsweise kondensiert werden. Es können beispielsweise Taumeltrockner oder bei der kontinuierlichen Umsetzung mit heißem Inertgas durchströmte Temperrohre verwendet werden. Bevorzugt ist die kontinuierliche Festphasenumsetzung, wobei als Inertgas Stickstoff oder insbesondere überhitzter Wasserdampf verwendet werden.

Die erfindungsgemäßen Polyamide können zur Herstellung von Formmassen oder Formkörpern verwendet werden. Somit betrifft die Erfindung auch Formmassen, die vorstehend beschriebenen erfindungsgemäßen Polyamide enthalten.

Die erfindungsgemäßen Formmassen können dabei weitere für Polyamide übliche Zusatzstoffe und Verarbeitungshilfsmittel, wie Stabilisatoren, Oxidationsverzögerer, Wärmestabilisatoren, UV-Stabilisatoren, Entformungsmittel, Färbemittel, wie Farbstoffe und Pigmente, faser- und pulverförmige Füll- und Verstärkungsmittel, Nukleierungsmittel, Weichmacher usw. enthalten. Der Anteil in den Formmassen beträgt in der Regel nicht mehr als 80, vorzugsweise nicht mehr als 50 Gew.-%.

Beispiele für Oxidationsverzögerer und Wärmestabilisatoren sind Salze von Metallen der Nebengruppen, wie Kupfer(I)halogenide, insbesondere Chloride, Bromide oder Iodide, gegebenenfalls in Verbindung mit Salzen von Metallen der Gruppe I des Periodensystems der Elemente, wie Natrium-, Kalium- und/oder Lithiumhalogeniden. Es können auch sterisch gehinderte Phenole, Hydrochinone, aromatische sekundäre Amine, wie Diphenylamine, verschiedene substituierte Vertreter dieser Gruppen und deren Gemische in Konzentrationen von bis zu 1 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Formmasse verwendet werden.

UV-Stabilisatoren sind beispielsweise substituierte Resorcine, Salicylate, Benzotriazole und Benzophenone. Organische Farbstoffe sind beispielsweise Nigrosin, Pigmente, wie Titandioxid, Cadmiumsulfid, Cadmiumselenid, Phthalocyanine, Ultramarinblau und Ruß. Beispiele für Füllstoffe und Verstärkungsmittel sind Kohlenstoffasern, Glasfasern, amorphe Kieselsäure, Asbest, Calciumsilikat, Wollastonit, Aluminiumsilikat, Magnesiumcarbonat, Kaolin, Kreide, gepulverter Quarz, Glimmer und Feldspat. Der Anteil an Füll- und Farbstoffen beträgt im allgemeinen bis zu 50, vorzugsweise 20 bis 35 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Formmasse.

Als Keimbildungsmittel können beispielsweise Talkum, Calciumfluorid, Natriumphenylphosphinat, Aluminiumoxid und feinteiliges Polytetrafluorethylen eingesetzt werden.

Beispiele für Weichmacher sind Phthalsäuredioctylester, Phthalsäuredibenzylester, Phthalsäurebutylbenzylester, Kohlenwasserstofföle, N-(n-butyl)benzolsulfonamid und o- und p-Toluolethylsulfonamid.

Desweiteren können alle üblichen Flammenschutzmittel wie Halogenverbindungen, Metallhydroxide, Phosphorverbindungen, beziehungsweise roter Phosphor selbst, zugesetzt werden.

Aus den erfindungsgemäßen Formmassen beziehungsweise Polyamiden können beliebige Formkörper nach bekannten Verfahren, wie z. B. Spritzgießen, Extrusion, Extrusionsblasformen hergestellt werden. Die Erfindung betrifft somit auch Formkörper aus den beschriebenen Formmassen und Polyamiden. Zusätzlich können die beschriebenen Polyamide bei der Faserherstellung verwendet werden.

Die Erfindung wird nachstehend durch Beispiele erläutert.

Herstellung der Polyamide

Die Herstellung der erfindungsgemäßen Polyamide erfolgte in einem Rührautoklaven durch Dosierung der in der Tabelle 1 aufgeführten Grundbausteine in einer ϵ -Caprolactam-Zubereitung, die nach dem vorstehend beschriebenen diskontinuierlichen Verfahren polymerisiert wurde.

Tabelle 1

Zusammensetzungen der Polyamide

	Monomer (a)	Grundbau- stein (b)	Grundbau- stein (c)	Grundbau- stein (d)	Äquiva- lentver- hältnis (c):(d)
Vergleichsbeispiel 0	CL 100 % ***				
Vergleichsbeispiel 1	CL 99,1 %	N6-Dendri- mer 17,4 μmol	Adipinsäure 27,7 μmol	Propionsäure 14,0 μmol	80:20
Vergleichsbeispiel 2 (Bsp. 14 aus EP 0345 648)	CL 96,7 %	Trimesin- säure 70 μmol	HMD 30 μmol	L-252 *) 150 μmol	28:72
Vergleichsbeispiel 3 (Bsp. 18 aus EP 0345 648)	CL 97,7 %	Trimesin- säure N-TEA **) 20 μmol	Adipinsäure 32 μmol	L-252 *) 124 μmol	34:66
Vergleichsbeispiel 4	CL 99,1 %	N6-Dendri- mer 17,4 μmol	-	Propionsäure 69,2 μmol	-
Beispiel 1	CL 99,1 %	N6-Dendri- mer 17,4 μmol	Adipinsäure 6,9 μmol	Propionsäure 55,4 μmol	20:80
Beispiel 2	CL 99,82 %	N6-Dendri- mer 3,5 μmol	Adipinsäure 1,37 μmol	Propionsäure 10,8 μmol	20:80
Beispiel 3	CL 99,3 %	N14-Den- drimer 6,7 μmol	Adipinsäure 13,7 μmol	Propionsäure 27,0 μmol	50:50
Beispiel 4	CL 99,84 %	N6-Dendri- mer 1,3 μmol	Adipinsäure 1,4 μmol	Propionsäure 8,1 μmol	25:75

*) 3-Amino-1-cyclohexylaminopropan

**) Nitrilotriethanamin

***) Ultramid B3 der BASF AG

CL: ϵ -Caprolactam

N6-Dendrimer: $(\text{H}_2 \text{N}-(\text{CH}_2)_3)_2 \text{N}-(\text{CH}_2)_2-\text{N}(\text{CH}_2)_3-\text{NH}_2$

N14-Dendrimer: $((\text{H}_2 \text{N}-(\text{CH}_2)_3)_2 \text{N}-(\text{CH}_2)_3)_2 \text{N}-(\text{CH}_2)_2-\text{N}((\text{CH}_2)_2-\text{N}((\text{CH}_2)_3-\text{NH}_2)_2)_2$

Zur Bestimmung der Fließfähigkeit wurden die Nullviskosität und Schmelzviskosität der Polyamide untersucht. Die

Nullviskosität wurde dabei bestimmt nach ISO 1628, die Schmelzviskosität durch oszillatorische Scherung bei 250°C. Die Ergebnisse sind in der nachstehenden Tabelle 2 zusammengefaßt.

Tabelle 2

Viskositäten der Polyamide

	Viskositätszahl	Nullviskosität in Pas	Nullviskosität in Pas nach 10 Minuten bei 280°C unter N ₂	Schmelzviskosität bei 10^3 s^{-1} in Pas	Schmelzviskosität bei 10^4 s^{-1} in Pas	Schmelzviskosität bei 10^5 s^{-1} in Pas
Vergleichsbeispiel 0	140	279	303	180	50	9,5
Vgl.-beispiel 1	201	1866	2517	350	70	15
Vgl.-beispiel 2 (Bsp. 14 aus EP 0345 648)	250	2415	4250	542	167	34
Vgl.-beispiel 3 (Bsp. 18 aus EP 0345 648)	243	2237	4500	483	143	30
Vgl.-beispiel 4	158	290	316	184	49	9,3
Beispiel 1	134	260	281	105	35	7,5
Beispiel 2	156	236	259	125	40	7
Beispiel 3	134	234	255	110	30	7
Beispiel 4	127	696	730	270	62	11

Die Schmelzestabilität wurde durch eine Messung Nullviskosität nach einer Probenlagerung im Rheometer bei 280°C 10 Minuten gemessen. Zur Ermittlung der Schmelzviskosität wurden Fließkurven bei 250°C bestimmt an einem Kapillarrheometer HKV (Hochdruck) der Firma Göttert beziehungsweise in einem Stickstoff-Kapillarrisosimeter AVM.

Die verwendeten Düsengeometrien waren:

HKV: L/R = 60; R = 0,50 mm, Bereich 576 bis 11500 s^{-1} L/R = 60; R = 0,25 mm, Bereich 1843 bis 92160 s^{-1} AVM: L/R = 50; R = 0,60 mm, Bereich 40 bis 1500 s^{-1} .

Aus den Ergebnissen der Tabelle 2 geht hervor, daß die erfindungsgemäßen Polyamide eine gegenüber linearen Polyamiden sehr niedrige Schmelzviskosität unter Scherung aufweisen. Sie sind somit sehr gut fließfähig. Auch die Nullviskositäten nach Probenlagerung bei 280°C für 10 Minuten sind sehr gering, d. h. die Schmelzen sind sehr stabil. Die Fließkurven für die Polyamide aus Vergleichsbeispiel 1 und Beispiel 1 sind in der anliegenden Fig. 1 dargestellt. Aus der Fig. 1 geht hervor, daß die Polyamide gemäß Beispiel 1 eine deutlich niedrigere Viskosität im Bereich von 10^1 bis 10^5 s^{-1} als Scherrate aufweisen im Vergleich zu den Vergleichspolyamiden.

Die mechanischen Eigenschaften der Polyamide sind in der nachstehenden Tabelle 3 aufgeführt. Es wurde die Kerbschlagzähigkeit nach Charpy nach ISO 179/1 eA (Messung nach Trocknung) sowie der Zug-E-Modul, die Streckspannung und die Streckdehnung nach ISO 527 (Messung nach Trocknung) bestimmt.

Tabelle 3

Mechanische Untersuchungen der Polyamide

5

10

15

20

25


30

	Kerbschlagzähigkeit nach Charpy	Zug-E-Modul in MPa	Streckspannung in MPa	Streckdehnung in %
Vergleichsbeispiel 0	8	2920	87	4,5
Vgl.-beispiel 1	12	2680	76	4,8
Vgl.-beispiel 2 (Bsp. 14 aus EP 0345 648)	15	1950	62	6,2
Vgl.-beispiel 3 (Bsp. 18 aus EP 0345 648)	18	1720	58	6,3
Vgl.-beispiel 4	7	2806	80	4,7
Beispiel 1	9	3010	89	4,5
Beispiel 2	7	2890	86	4,5
Beispiel 3	8	2950	87	4,5
Beispiel 4	8	2900	87	4,5

35 Aus den Ergebnissen der Tabelle 3 geht hervor, daß die erfindungsgemäßen Polyamide ebenso gute mechanische Eigenschaften aufweisen wie die Vergleichspolyamide.

Patentansprüche

1. Polyamide aus
 40 Lactamen, Aminocarbonsäuren oder deren Gemischen als Grundbausteine (a),
 1 bis 50 µmol/g Polyamid an mindestens trifunktionellen Aminen oder Carbonsäuren als Grundbausteine (b),
 difunktionellen Carbonsäuren oder Aminen als Grundbausteine (c) und
 monofunktionellen Carbonsäuren oder Aminen als Grundbausteine (d),
 wobei (c) und (d) Carbonsäuren sind, wenn (b) Amine sind und (c) und (d) Amine sind, wenn (b) Carbonsäuren
 45 sind,
 das Äquivalentverhältnis der funktionellen Gruppen von (b) zu den funktionellen Gruppen von (c) und (d) zusammen 60 : 40 bis 40 : 60 beträgt und
 das Äquivalentverhältnis der funktionellen Gruppen von (c) zu den funktionellen Gruppen von (d) 15 : 85 bis
 60 : 40 beträgt.
 50 2. Polyamide nach Anspruch 1, wobei die Grundbausteine (b) mindestens tetrafunktionell sind.
 3. Polyamide nach Anspruch 2, wobei die Grundbausteine (b) die allgemeine Formel I



- 55 in der
 R H oder $-(CH_2)_n-NR^1$, mit
 R^1 H oder $-(CH_2)_n-NR^2$, mit
 R^2 H oder $-(CH_2)_n-NR^3$, mit
 R^3 H oder $-(CH_2)_n-NH_2$ ist,
 60 n einen ganzzahligen Wert von 3 bis 6 hat und
 x einen ganzzahligen Wert von 2 bis 14 hat.
 4. Verfahren zur Herstellung von Polyamiden nach einem der Ansprüche 1 bis 3 durch Umsetzung der Grundbausteine (a), (b), (c) und (d) bei einer Temperatur von 250 bis 300°C und einem Druck von 1 bis 40 bar in Gegenwart von Wasserdampf.
 65 5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Grundbausteine (a) vollständig oder teilweise zu einem Präpolymerisat umgesetzt werden und das Präpolymerisat mit den Grundbausteinen (b), (c) und (d) umgesetzt wird.
 6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, wobei die Umsetzung kontinuierlich durchgeführt wird.
 7. Verwendung von Polyamiden gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3 zur Herstellung von Fasern, Formmassen oder

DE 196 54 179 A 1

Formkörpern.

8. Formmasse, enthaltend Polyamide nach einem der Ansprüche 1 bis 3.

9. Formkörper oder Fasern aus Formmassen nach Anspruch 8.

10. Verfahren zur Herstellung von Formkörpern gemäß Anspruch 9 durch Spritzgießen, Extrusionsblasformen, Extrusion oder von Fasern durch Faserspinnen einer Formmasse nach Anspruch 8.

5

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65




Fig. 1

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS

☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

☒ FADED TEXT OR DRAWING

☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

☐ SKEWED/SLANTED IMAGES

☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

☐ GRAY SCALE DOCUMENTS

☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.